

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION	UCAN		ITW RED HEAD			HILTI				DEWALT			
	FR5 MAX	FR6 - SD	A7+	C6+	G5+	HY-270	HY-200 (A/R)	RE100	RE-500-V3	AC200+	AC100+ Gold	PE1000+	PURE 110+
Béton non fissuré	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Béton fissuré	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Bloc creux	●		●	●		●					●		+
Saturé (par inscription)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Remplissage d'eau (par inscription)	●	●	●	●	●			●	●	●	+	●	●
Submergé (par inscription)	●	●	●	●	●			●	●				●
Trous surdimensionnés	+	+	+	●	+								
Frais généraux	*	*	*	*			*	*	*	*	*	+	+
Temps de durcissement à 20-25 degrés Celsius	50 min	7 hr	45 min	6.5 hr	8 hr	30 min	A -30 min R -60 min	12 hr	6.5 hr	3 hr	45 min	10 hr	8 hr
Temps de gel à 20-25 degrés Celsius	5 min	11 min	5 min	16 min	16 min	<4 min	A -4 min R -15 min	30 min	25 min	30 min	6 min	30 min	25 min
Compatible avec le pistolet à craie STD?	✓ (10oz)	✗	✓ (9.5)			✗				✓	✓	--	

*La conformité à la norme CSA A23.3 - 14 est requise.
+Peut convenir à des applications spécifiques

AGRÈMENTS ET CONFORMITÉ

APPLICATION	UCAN		ITW RED HEAD			HILTI				DEWALT			
	FR5 MAX	FR6 - SD	A7+	C6+	G5+	HY-270	HY-200 (A/R)	RE100	RE-500-V3	AC200+	AC100+ Gold	PE1000+	PURE 110+
Agréments / Enregistrement	IAPMO MTO MTQ	ICC-ES MTO MTQ NSF 61	ICC-ES MTO NSF 61	CC-ES MTO NSF 61	CC-ES MTO NSF 61	ICC-ES	ICC-ES MTO NSF 61	ICC-ES NSF 61	ICC-ES MTO				
Conforme à la norme ACI 318	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conforme à la norme CSA A23.3-14	●	●					●	●	●				
Catégorie d'ancrage	1	1	1				1	1	1	1	1		1
Zones sismiques	A - F	A - F	A - F	A - F	A - F		A - F	A - F	A - F	A - F	A - F	A - F	A - F
Logiciel de conception	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CONSTRUIRE DES CONNEXIONS DURABLES

UCAN

FASTENING PRODUCTS

- L'une des plages de températures les plus larges de l'industrie
- Compatible avec les pistolets de calfeutrage standard (10 oz)
- Faible odeur, sans styrène ni MMA
- Gel et temps de durcissement rapides
- Buse à changement rapide pour une réutilisation facile
- Formule insensible à l'humidité, sans affaissement
- Contactez le service technique d'UCAN pour obtenir des spécifications supplémentaires ou de l'aide.
- Les données tabulées sur les produits concurrents sont basées sur des informations publiées au moment de la publication de ce document et ne doivent pas être interprétées comme vérifiées.

